WWW.FTM-MAROC.COM

FOURNITURE TOUS METAUX
Siège social : Bureau 15, Imm· B, 3ème Etage, Avenue Aboubaker El Kadiri,
Sidi Maarouf - Casablanca - MAROC
Fixe : +212 (0)522 32 12 33 - Mob·: +212(0)6 64 17 68 98 - +212(0)6 61 56 37 86
Email :ftm@ftm-maroc·com
RC : 409077 - IF : 14375070 - Patente : 36105579 - CNSS: 9218167 - ICE: 001532778000044

Échelon en acier galvanisé à chaud DN 20mm et 25mm

DESCRIPTION

L'échelon est un élement indispensable pour faciliter la descente sûre et rapide dans une cheminée de visite·



- Echelon en acier galvanisé à chaud
- Echelon avec relief antidérapant·
- Echelon pour regard d'assainissement, d'eau potable et télécom·



GALVAFER S.A.R.L
GALVANISATION A CHAUD

ATTESTATION DE CONFORMITE DE LA GALVANISATION A CHAUD

Nous attestons par la présente que la galvanisation, des pièces métalliques, **relatif à la facture N° :6116**, pour le compte de la société « **FTM**».

A été effectué conformément à la norme NF : **EN ISO 1461 et 14713**

Procédé de galvanisation à chaud utilisé:

1- Dégraissage
2- Décapage
3- Fluxage
4- Etuvage
5- Galvanisation – immersion dans un bain de zinc fondu :

- Zinc utilisé : 99.995% de pureté
- Température du bain : 450° C

Couches moyennes déposées

Galvanisation :

- Acier épaisseur ≥ 6mm : 85µm
- 3≤Acier épaisseur<6mm : 70µm
- 1.5≤Acier épaisseur<3mm : 55µm
- Acier épaisseur<1.5mm : 45µm

Cette attestation a été délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

LA DIRECTION

GALVAFER S.A.R.L
galvanisation à chaud

Route 110-KM 11,500 – Bd Chefchaouni – Aïn Sebaâ – Casablanca – Maroc
Certifiée ISO 9001 :2008 Tél. : 05 22-67-46-30 /31 Fax : 05 22-67-46-21 E-Mail : info@galvafer.com Web : www.galvafer.com

Normes, Poids et mesures, croquis indicatifs
Dimensions en mm

FTM se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document·